



краски

**РУССКИЙ ЦВЕТ**

446116, Россия, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 1А

+7 (846) 373-15-44

Партия № 5300Масса нетто 1000 кгДата изготовления 07. 2017гМасса брутто 1060 кг

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Эмаль МЛ-12 ГОСТ 9754-76

Цвет Белый

№ п/п	Наименование показателя	Норма для марки	Результат анализа
1	Цвет покрытия эмали	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами цвета или контрольными образцами.	Соответствует
2	Внешний вид покрытия	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность	Соответствует
3	Блеск покрытия, %, не менее	58	58
4	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (ВЗ 4)	70-100	80
5	Массовая доля нелетучих веществ, %, не более	57±3	50
6	Степень перетира, мкм, не более	10	10
7	Укрывистость высушенной пленки, г/м <sup>2</sup> , не более	80	80
8	Время высыхания до степени 3, при температуре 130°C, ч, не более	35	35
9	Прочность покрытия при ударе на приборе типа У-1, см, не менее	45	45
10	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	3	3
11	Условная светостойкость пленки, ч, не менее	4	4
12	Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ, отн.ед, не менее	0,21	0,25
13	Адгезия покрытия, баллы, не более	1	1
14	Стойкость покрытия к статическому воздействию индустриального масла при температуре (20±2)°С, ч, не менее	48	48
15	Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее	48	48
16	Стойкость покрытия к статическому воздействию бензина при температуре (20±2)°С, ч, не менее	8	8
17	Температура вспышки в закрытом тигле, °С	23-61	Соответствует

**Примечание:** Изменение вязкости и образование осадка при хранении продукции не является браковочным показателем. Материал токсичен, огнеопасен, упаковка герметичная. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Начальник лаборатории  
Краски «Русский Цвет»