



краски

РУССКИЙ ЦВЕТ

446116, Россия, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 1А
+7 (846) 373-15-44

Партия № 5341

Масса нетто 1000 кг

Дата изготовления 07.2017 Масса брутто 1060 кг

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Грунтовка ФЛ-03 ГОСТ 9109-81

Цвет серый

№ п/п	Наименование показателя	Норма для марки	Результат анализа
1	Цвет покрытия	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами цвета или контрольными образцами.	Соответствует
2	Внешний вид покрытия	После высыхания грунтовка должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность	Соответствует
3	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (ВЗ 4), сек, не менее	40	50
4	Массовая доля нелетучих веществ, %	58-64	59
5	Степень разбавления грунтовки расторителем, %, не более	25	20
6	Время высыхания до степени 3, при температуре 20°C, ч, не более	8	4
7	Твердость покрытия по маятниковому прибору ТМЛ, усл.ед, не менее	0,20	0,20
8	Стойкость пленки к статическому воздействию 5%-ного HSO при температуре 20±2°C, ч, не менее	24	24
9	Адгезия пленки, баллы, не более	1	1
10	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	1
11	Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см, не менее	50	

Примечание: Изменение вязкости и образование осадка при хранении продукции не является браковочным показателем. Материал токсичен, огнеопасен, упаковка герметичная. Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

Начальник лаборатории
Краски «Русский Цвет»

Краски "Русский Цвет"

ОТК

(Златоусов П.Л.)

