



краски

РУССКИЙ ЦВЕТ446116, Россия, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 1А
+7 (846) 373-15-44Партия № 5950 Масса нетто 1000 кгДата изготовления 07.2012 Масса брутто 1060 кг

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89

Цвет серый

№ п/п	Наименование показателя	Норма для марки	Результат анализа
1	Цвет покрытия эмали	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами цвета или контрольными образцами.	Соответствует
2	Внешний вид покрытия	После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность.	Соответствует
3	Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более	1	1
4	Условная вязкость при температуре (20±2)°С по визкозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с	35-60	49
5	Массовая доля нелетучих веществ, %, не более	27-33	32,5
6	Степень перетира, мкм, не более	30	30
7	Укрывистость высушенной пленки, г/м ² , не более	60	33,63
8	Время высыхания до степени 3, при температуре 20°С, ч, не более	2	2
9	Твердость пленки, условные единицы, не менее	0,4	0,45
10	Адгезия пленки, баллы, не более	2	2
11	Стойкость пленки к статическому воздействию воды, раствора кальцинированной соды, индустриального масла при температуре (20±2)°С, ч, не менее	24	Выдерживает
12	Сморщивание пленки эмали	В местах нанесения на сухую пленку мазков эмали и капли растворителя не должно быть сморщивания.	Гарант.

Примечание: Изменение вязкости и образование осадка при хранении продукции не является браковочным показателем. Материал токсичен, огнеопасен, упаковка герметичная. Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

Начальник лаборатории
Краски «Русский Цвет»Краски "Русский Цвет"
ОТК